



SOUDABOND EASY GUN зимовий Поліуретановий клей-піна в аерозолі

Версія: березень'25

Технічні дані:

Основа	поліуретановий преполімер
Консистенція	стабільна піна (після затвердіння)
Механізм затвердіння	полімеризація за допомогою вологи
Колір	помаранчевий
Утворення поверхневої плівки	близько 8 хв (+20°C / відносна вологість 65%)
Структура пор	близько 80% закритих пор
Час затвердіння	близько 60 хв (+20°C / відносна вологість 65%)
Повне затвердіння	близько 2 год для 3 см шару (+20°C / відносна вологість 65%)
Вихід	близько 12 м ² з балона 750 мл
Міцність на зсув	більше 60 кПА (ЕОТА TR 46)
Міцність на розрив	більше 90 кПА (ЕОТА TR 46)
Термостійкість	від -40°C до +90°C, до +120°C (короткотривало до 1 години)
Щільність	близько 24 кг/м ³ (після затвердіння)
Коефіцієнт теплової проникності	близько 0,036 Вт/мК (DIN 52612)
Клас вогнестійкості (DIN 4102-1)	B2
Температура застосування	від -10°C до +25°C

Опис продукту:

Готовий до застосування поліуретановий клей-піна в аерозольному балоні. Має наднизький коефіцієнт розширення та високу швидкість тужавіння (набуття міцності). Призначений для приклеювання плит утеплювача, гіпсокартонних плит (ГКЛ), декоративних елементів, для монтажу блоків ніздрюватого бетону (газоблоків), керамічних блоків, монтажу підвіконь, міжкімнатних дверей. Однаково ефективно працює на горизонтальних та вертикальних поверхнях. Завдяки швидкому тужавінню та міцності не потребує тривалої фіксації, навіть в таких складних випадках, як приклеювання декоративних елементів та плит до поверхонь з від'ємним кутом нахилу та до арокних конструкцій. Відмінна клейова здатність клею-піни дозволяє надійно та передбачувано добре працювати з плитами стандартних будівельних розмірів. Розширення клею-піни та набуття первинної міцності складає 5 хвилин. Такий час тужавіння та наднизький коефіцієнт розширення є дуже комфортними для монтажника. Це дозволяє монтувати та одночасно вирівнювати плити по площині, наприклад, при

монтажі утеплювача чи ГКЛ і більше не повертатися на змонтовані ділянки для корекції.

Характеристики:

- Скорочує час на виконання робіт на 30 % (порівняно з використанням сухих сумішей).
- Швидко твердіє. Подальша обробка поверхні (шліфування, закріплення анкерами, нанесення армувального шару) можлива вже за 2 години.
- Має наднизький коефіцієнт розширення (до 15%).
- Забезпечує високу продуктивність (одного балону вистачає для приклеювання до 12 м² утеплювача).
- Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів, навіть вологих.
- Гарантована висока тепло- та звукоізоляція 0,036Вт/мК (така сама, як в утеплювача), що дозволяє заповнювати щілини між плитами утеплювача зі збереженням тепло- та звукоізоляції всього контуру утеплення.
- Протягом періоду експлуатації зберігає стійкість до старіння, вологи, цвілі та грибків.
- Після полімеризації зберігає гнучкість, не кришиться

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.



SOUDABOND EASY GUN зимовий Поліуретановий клей-піна в аерозолі

Версія: березень'25

і не змінює розміри - не деформує склеєні елементи.

- Стійкий до різноманітних розчинників, фарб та хімічних речовин. Може бути накритим армувальними сумішами, фарбами тощо.

- Завдяки найнижчому класу викидів органічних сполук,

(підтверджено сертифікатами EC1 Plus і M1) може бути застосованим у приміщеннях.

Сфери застосування:

- Кріплення ізоляційних панелей з різних видів полістиролу, поліуретану, фенольних пін (PUR, PIR, XPS, EPS, PF), а також мінеральної вати і корку до бетону, цегли та металу (наприклад для звуко- і термоізоляції контейнерів, гаражів і т.п.)

- Приклеювання гіпсокартонних та фіброцементних панелей в технології сухої забудови.

- Приклеювання декоративних панелей з дерева, пластмаси, листового металу тощо до всіх типових будівельних поверхонь.

- Будівництво перегородок з керамічних блоків та блоків з ніздрюватого бетону.

- Установка підвіконь, приклеювання сходинок, декоративних елементів з дерева та поліуретану.

Пакування:

Аерозольний балон 750 мл.

Зберігання:

18 місяців в сухому місці, при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція із застосування:

Усі поверхні мають бути рівні, очищені, знежирені і знепилені. Старі покриття (тиньк, малярні покриття, залишки цементного клею тощо), що осипаються, слід видалити, а пористі поглинальні поверхні - заґрунтувати відповідною ґрунтовкою.

Балон має бути кімнатної температури (у разі потреби занурити балон в теплу воду).

Накрутити пістолет на аерозольний балон і ретельно струсити перед застосуванням для перемішування змісту (близько 30 секунд). Практичний досвід

показав, що кращий результат досягається при струшуванні балона догори дном.

Наносити клей смужкою діаметром 3 см безпосередньо на поверхню панелі - обов'язково уздовж країв панелі, а також хвилястою лінією посередині панелі.

Зачекати до 5 хвилин і потім притиснути панель до стіни. Залежно від зовнішніх умов і ваги та встановити в остаточному положенні впродовж 1-2 хвилин (при температурі +20°C і відносній вологості 60%). При вищій температурі і вологості час для установки скорочується, при нижчій - подовжується.

Отвори і шви між панелями заповнити клеєм-піною (під час затвердіння він спінюється і заповнює порожнини). Надлишки, що виступають з щілин обрізати ножом перед шліфуванням.

Подальша обробка (шліфування, закріплення анкерами, нанесення армувального шару) можлива вже за 2 години. Вид і кількість механічного кріплення визначається технічним проектом утеплення будівлі.

Надлишки клею видаляти механічним шляхом після затвердіння, свіжі забруднення - Очисником ПУ піни.

Зауваження:

- Завжди зволожуйте поверхню перед нанесенням клею, щоб прискорити процес затвердіння і поліпшити структуру з'єднання.

- Затверділий клей повинен бути захищений від УФ-променів.

Норми та сертифікати:

Продукт виробляється компанією Soudal NV з Тюрнхаут, Бельгія, згідно з нормами ISO 9002.

Заходи безпеки:

- Стандартні правила техніки безпеки.

- Використовувати рукавички й захисні окуляри.

- Уникати контакту зі шкірою.

- Тримати в місцях недоступних для дітей.

- Видаляти затверділий клей-піну можна тільки механічним шляхом, не підпалювати!

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.